

MESTER Parketta Fugázó Tömítő

Kiadás kelte: 2016. április 8.

A termék rövid leírása:

Csiszolható diszperziós tömítőanyag.

Kiszerezési egység:

310 ml, 12 db/karton

Színválaszték: tölgy, bükk, kőris/fenyő, cseresznye, juhar, mahagóni, dió, wenge

Tulajdonságok:

- kiválóan tapad: ragasztóként is használható
- semleges hatású, oldószermentes
- száradás után szagtalan
- tartósan rugalmas (7 %)
- kb. 12-14 óra múlva csiszolható
- bármilyen fafelület-kezelő anyaggal bevonható
- bitumenes felületre nem alkalmas

Alkalmazási terület:

A parketták fugáinak tömítésére szolgál.

Alkalmas továbbá kisebb parketta elemek, szegélylécek ragasztására.

Felületkezelt és nem felületkezelt padlókhöz is használható.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

Feldolgozás:

+5 °C - + 40 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk. A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le és csavarjuk rá a csőrt. A tömítendő, ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45 °-os szögben. Az anyagot felvitele után 5-10 percen belül száraz segédeszközzel dolgozzuk el.

Ha ragasztóként alkalmazzák, akkor a cementkötésű felületeket előzőleg nedvesen át kell törölni.

Anyagszükséglet:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben

A 310 ml-es kiszerezés 5 x 5mm-es fuga esetében kb 12 folyóméterre elegendő. 10 x 10 mm-esnél pedig kb 3 méterre elegendő a tömítőanyag.

Fugaméret

Ahhoz, hogy a tömítés kifogástalan működését biztosítani tudjuk, a tömítőanyag megengedett teljes alakváltozását és a helyes fugaméreteket figyelembe kell venni.

Fontos utasítások:

Ne használjuk tartósan nedves környezetben.

Tisztítás:

A friss anyagot nedves ronggyal le tudjuk törölni. Rögtön használat után a szerszámok vízzel tisztíthatóak, a megkeményedett anyag csak mechanikai úton távolítható el. A maradékot vízzel még lemoshatjuk.

MESTER Parketta Fugázó Tömítő

Kiadás kelte: 2016. április 8.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Feldolgozási hőmérséklet (flakon és környezete)	+ 5°C - + 40 °C
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban)	24 hónap (+10 - +25°C közt tárolva)

Megkötés után:

Csiszolható	átlagos fugaméret esetén 12-14 óra múlva
-------------	--

Biztonsági szempontok:

Az érvényes előírások szerint nem számít veszélyes anyagnak, de a vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.