

Baumit GranoporTop (Baumit Granopor Vakolat)



A termék: Felhasználásra kész, pasztaszerű, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat, kapart vagy dörzsölt hatású kivitelben, fehér színben vagy színezve, külső vagy belső alkalmazásra. Víztaszító, időjárásálló, páraáteresztő, lemosható, színes, mechanikailag erősen terhelhető, könnyen feldolgozható.

Összetétel: Szerves kötőanyagok, ásványi töltőanyagok, pigmentek, adalékszerek, víz.

Felhasználás: Homlokzatok és belső falfelületek védelmére ásványi vakolatokon és tapaszokon, betonon, szerves kötőanyagú simító tapaszokon, EPS Hőszigetelő Rendszerek végső bevonataként.

Minden esetben szükséges Baumit UniPrimer alapozó alkalmazása!

Műszaki adatok:

Max. szemmagyság:	1,5 mm, 2 mm és 3 mm
Sűrűség:	kb. 1,8 kg/dm ³
Hővezetési tényező (λ):	kb. 0,70 W/mK
Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 110-140
Színek:	200 colours of more emotion szín Baumit színkártya szerint Egyedi színek rendelésre

Anyagszükséglet:	<i>Szemcseméret (mm):</i>	1,5 mm	2 mm	3 mm
	<i>Dörzsölt struktúra:</i>	-	2,7 kg/m ²	3,9 kg/m ²
	<i>Kapart struktúra:</i>	2,5 kg/m ²	3,1 kg/m ²	4,1 kg/m ²

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva 12 hónapig tárolható.

Minőség: MSZ EN 15824 szerint

Kiszerezés: 30 kg-os vödörben

Alapfelület:

Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzástól és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmazható:

- az EPS Hőszigetelő Rendszernél alkalmazott erősítő rétegeken
- simított més-, mész-cement- és cementvakolatokon
- betonra és egyéb ásványi aljzatokon
- (rég) jól tapadó ásványi, szilikát és diszperziós festékeken és vakolatokon
- szerves kötésű simító tapaszokon
- gipszkartonon (előkezelés 2 x Baumit SperrGrund)
- mész-gipsz-, gipsz-mész- és gipszvakolatokon

Nem alkalmazható:

- friss mészvakolatokon
- műanyagra, gyantás, lakk- ill. olajos felületekre, enyves festékekre
- meszes festékeken

Különböző alapfelületekre vonatkozó megjegyzések:

- A málló, porló részeket, valamint mészcseresznye mechanikus úton távolítsuk el, vagy szükség esetén erősítsük meg (Baumit Mélyalapozó, várakozási idő: min. 12 óra!)
- Leválasztó olaj maradványokat a betonról forró gőzsugárral vagy speciális olaj leválasztó eltávolítóval tisztítsuk le.
- A szennyeződött felületeket mechanikai úton vagy forró gőzsugárral tisztítsuk meg.
- Az algásodott felületeket speciális szerrel kezeljük (pl. Sanova Felújító Oldat)
- A rosszul tapadó, kopott, ásványi eredetű réteget mechanikus úton távolítsuk el.
- A károsodott ill. repedezett felületet megfelelő tapasszal javítsuk ki (Baumit Simító Tapasz, Baumit StarContact) és szükség esetén (helyileg) erősítsük meg.

Felhordás:

A Baumit UniPrimer alapozó legalább 24 órás száradása után hordható fel a Baumit GranoporTop vakolat, melyet előzőleg lassú járatú keverővel alaposan fel kell keverni. A Baumit GranoporTop vakolatot rozsdamentes acélsimítóval húzzuk fel, majd dörzsöljük el. Egyenletesen, folyamatosan dolgozzunk, ne adjunk hozzá semmilyen más anyagot.

Dörzsölt hatású struktúra:

Rövid idejű száradás után kemény műanyag simítóval körkörös, függőlegesen vagy vízszintes irányban dörzsöljük el.

Kapart hatású struktúra:

Felhúzás után azonnal kemény műanyag simítóval körkörös dörzsöljük el (Baumit FineTop vakolatnál is).

Rétegfelépítés:

- 1 x Baumit UniPrimer Alapozó (teljes fedéssel!)
- 1 x Baumit GranoporTop vakolat

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A homlokzatot megfelelő módon (például állványhálóval) védeni kell a közvetlen napsütéstől, esőtől és erős szélről.

Egységes vakolatfelület (struktúra, szín) elérése érdekében feltétlenül szükséges, hogy a Baumit GranoporTop vakolatot egy homlokzaton belül folyamatosan friss a frisshez dolgozva, egyforma vastagságban hordjuk fel (min. 2 kömüves állványszintenként, egymás mellett).

A már megszáradt stószokat utónedvesítéssel sem lehet eltüntetni. Amennyiben az egy fázisban elvégezhető vakoláshoz nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú munkaerő ill. amennyiben a homlokzati felület túl nagy,

akkor bontsuk kisebb építészeti részekre (tagozatokra).

Színeltéréseket (foltokat) mindenekelőtt homlokzatok részfelületei (állványzat árnyéka), az alapfelületen előforduló egyenetlenségek (szerkezet, nedvszívó képesség stb.) ill. különböző időjárási körülmények eredményezhetnek. Az egyenletes szín csak egy gyártási tételen belül garantálható. A színárnyalat kialakulását az alapfelület állapota, a hőmérséklet és a levegő páratartalma befolyásolja.

A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell rá, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg, így egyszerre lehessen legyártani. A szállítás természetesen részmennyiségekben is történhet. Különböző gyártási tételek felhasználása esetén ezeket már a munkálatok kezdetén össze kell keverni. Hőszigetelő rendszeren történő alkalmazás esetén ügyelni kell a világossági értékre (HBW nem lehet 25 alatt!).

A Baumit GranoporTop vakolatok algagátló kivitelben is előállíthatók. Megrendeléskor kérjük az „Antipilz” megjegyzést feltüntetni (felár). Így megelőző és késleltető hatás érhető el. Az algafertőzés tartós megelőzése nem garantálható.

Átfesthető:

Baumit Granopor-/Silikon-/Artline-/NanoporColor festékekkel

**Biztonsági
intézkedések:**

A szemet és a bőrt valamint a nem színezendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.