

MESTER Akril Festhető Tömítő

Kiadás kelte: 2016. január 12.

A termék rövid leírása:

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

Kiszerezési egység:

310 ml, 12 db/karton

Színválaszték: fehér, szürke, barna

Tulajdonságok:

- könnyen feldolgozható
- megkötés után átfesthető
- kitűnően tapad szinte minden felületen, kivéve: PE, PP, teflon, akrilüveg, bitumenes felület

Alkalmazási terület:

- különösen ajánlott homlokzati résekhez kő- és téglafalban lévő fa- és fémkereteknél
- ablakpárkányok, lépcső és fal, fallemezek, mennyezet és fal közötti réseknel
- gázbeton kapcsolódásnál és tömítésénél
- apró mozgások által okozott rések tömítésénél (lapok kapcsolódásánál.) - max. 12,5 %-os deformálódásig
- legalább az egyik felület legyen nedvszívó
- kül- és beltérben
- bitumenes felülethez nem alkalmas
- nem alkalmas olyan résekhez, amelyek tartós vízterhelésnek vannak kitéve

A felület előkészítése:

A felület legyen tiszta, elválasztóanyagoktól mentes és tapadóképes. Port, zsírt, olajat és laza rétegeket távolítsuk el. Ahhoz, hogy a tömítő anyag a megfelelő funkcióját ellássa, a megengedett teljes alakváltozást és a helyes fugaméreteket figyelembe kell venni.

Feldolgozás:

+5 °C- +35 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le, és csavarjuk rá a csőrt. A tömítendő felület nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45° -os szögben.

Az anyagot felvitele után 5-10 percen belül száraz segédeszközzel dolgozzuk el.

Kültérben is használható, de csak csapadéktól védett helyen.

Anyagszükséglet:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben

A 310 ml-es kiszerezés 5 x 5mm-es fuga esetében kb 12 folyóméterre elegendő. 10 x 10 mm-esnél pedig kb 3 méterre elegendő a tömítőanyag.

Fugaméretek:

min. szélesség: 5 mm

max. szélesség: 20 mm

min. mélység: 5 mm

Javaslat: mélység=szélesség

Fontos utasítások:

Az anyag a teljes megkötés után festhető át.

Tisztítás:

Megkötés előtt vízzel, megkötés után mechanikai úton távolítható el.

MESTER Akril Festhető Tömítő

Kiadás kelte: 2016. január 12.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

| | |
|---|--|
| Bőrképződési idő (23 °C, 50 % rel. páratart.) | 10 perc |
| Fajsúly (DIN EN ISO 2811-1) | 1,63 +/- 0,04 g/cm ³ |
| Feldolgozási hőmérséklet (flakon és környezete) | + 5°C - + 35 °C |
| Megfolyási ellenállás | ≤ 2 mm |
| Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban) | 24 hónap(+5 - +40°C, fagyvédett helyen) |

Megkötés után:

| | |
|---|---------------------------|
| Hőállóság | -25 °C és + 80 °C |
| Megengedett alakváltozás | 12,5% |
| Rugalmassági modulus (25 % nyúlás esetén) | ca. 0,1 N/mm ² |
| Shore keménység | 20 +/-5 |
| Térfogatváltozás (DIN EN ISO 10563) | max. 16 % |
| Kötési sebesség | 1 mm / 24 h |

Biztonsági szempontok:

Nem veszélyes készítmény.

Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha az anyag szembe kerül, 15 percen át bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni. Figyelem! Gyermektől óvjuk!

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.