

STYRO-BOND

FAGYÁLLÓ ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Önsterülő, kvarchomokból álló, speciálisan gyorsan kötő cementből, különleges gyantákból és adalékokból álló aljzatkiegyenlítő habarcs.

Alkalmazási terület: lakóépületek, irodaházak és egyéb létesítmények ragasztott burkolatainak kivitelezése előtt a betonaljzat felületi kiegyenlítésére szolgál. Megfelelő felületet biztosít szőnyegpadló, PVC burkolatok, ragasztott parketta és hidegburkolat alá. Padlófűtés esetén is kiválóan alkalmazható. Az aljzatnak szabvány szerint szilárdnak, por, zsír, olaj, festék cementtejkéreg és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A padlószőnyeg felszedése után maradt ragasztómaradványokat fokozott figyelemmel, maradék nélkül távolítsuk el, vagy speciális, erre a célra gyártott alapozót használjunk.

Felhasználás, bedolgozás: a már megtisztított alapterületű Styrobond HO univerzális mélyalapozóval szükséges lealapozni. Az aljzatkiegyenlítővel érintkező fémeket korrózió elleni védelemmel kell ellátni. Ha az anyag nedvszívó falfelülettel érintkezik (gipszperlit), azt felhordás előtt vízzáró anyaggal kell kezelni. Amennyiben nagy az aljzat nedvszívása, javasolt a mélyalapozás után STYRO-BOND Tapadóhíddal két rétegben kezelni, ellenkező esetben a víz gyors elszívása miatt, a megkötött anyag cserepesen megrepedezhet. Bekeveréskor először a pontosan kimért 6,5 liter vizet öntsük a keverőedénybe, majd folyamatos (4 perc) keverés mellett adjuk hozzá a poranyagot. Célszerű a műveletet szabályozható fordulatszámú fűróba fogott keverőszárral végezni. A keverés akkor megfelelő, ha az anyag teljesen csomómentessé válik. Bekeverés után az anyagot azonnal fel kell használni. A be nem tartott keverési idő az anyag szerkezetét és végszilárdságát befolyásolhatja. Az anyagot bekeverés után célszerű az aljzat legmélyebb pontján kiönteni, majd az elterítéshez tüskés henger használata javasolt. 20 °C-on 24 óra elteltével a terület járható, burkolható. Kerülni kell az anyag gyors kiszáradását, védeni kell a direkt napsugárzástól és a huzattól. A szélsőséges hőmérséklet és a túl sok keverővíz használata is befolyásolja a kötési időt, valamint a végszilárdságot.

A termék fagyálló, kül- és beltérben egyaránt használható.

Műszaki adatok: felhordáskor az aljzat hőmérséklete 0 °C- 25 °C között legyen

Anyagszükséglet:	1,6 kg / m ² / mm
Vízszükséglet:	6-6,5 liter / 25 kg por
Bedolgozhatóság:	azonnal
Rétegvastagság:	3 mm-től 15 mm-ig egy rétegben
Járható és burkolható:	24 óra

A szerszámok tisztítása: használat után azonnal, vízzel.

Megsemmisítés: a maradék anyagot ne juttassuk a csatornahálózatba, természetes vizekbe, földre vagy háztartási szemétbe. Megkötése után építési hulladékként adjuk le az arra kijelölt helyeken.

A termék szakszerű felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ezért csak a termék minőségéért, nem pedig a sikeres alkalmazásáért vállalunk garanciát

Tárolás: száraz, fedett helyen

Eltartható: bontatlan állapotban max. 12 hónapig.
Gyártási dátum a zsák oldalán található.
Engedély száma: